Vi
Glass

Monu

Vakuové izolační sklo • technický list

Skladba	Provedení
Vnější tabule	4T - extra čiré sklo
Mezivrstva	Vakuová mezera 0,3 mm
Vnitřní tabule	4T - extra čiré sklo

Povlak **Single Ultra Clear Low E** na pozici 2.

Technický parametr	Hodnota
Propustnost světla LT	83 %
Vnější odrazivost světla	0,15 (15 %)
Vnitřní odrazivost světla	0,16 (16 %)
Solární faktor g	0,68
Součinitel prostupu tepla U	**0,50 W/(m²·K)***
Vzduchová neprůzvučnost Rw (C; Ctr)	**36 (-2; -3) dB**

Optické a solární parametry: EN 410:2011.
Akustika: EN ISO 10140-1 / -2 a EN ISO 717-1.



Ilustrační vizualizace vytvořená AI.

* Hodnota U je podle dodaného listu založena na EN 674:2011 a ISO 19916-1:2018 (ift Rosenheim, 2025).

Česká úprava původního technického listu Monu pod značkou ViGlass. Parametry jsou převzaty z dodaného podkladu.